

tannincorp.com

LIONCRYL AR-21

产品成分:

丙烯酸合成鞣剂。

技术指标:

外观	浅琥珀色液体
有效物含量	38%-42%
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.2 (±0.2)
pH (10% 溶液)	7.0-9.0
储存稳定性	室温下, 1年 最佳储存温度为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对低温不敏感 若发生凝固, 使用前加热到25°C -30°C, 并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐电解质性能	好
乳化性	使用前乳化。 易溶于热水。 40°C-60°C时, 与水以1:4进行乳化。

主要性能:

Lioncryl AR-21是一支优异的多用途丙烯酸合成鞣剂, 赋予各类成革丰满手感及紧实粒面。经Lioncryl AR-21处理的革表现出优异的柔软度、低密度及轻飘感。尤其适用于生产各类摔软革及软革。

- 优异的粒面紧实度及平细度。
- 具有紧实的手感。
- 粒面丰润, 填充好。
- 适中的PH稳定性。
- 优异的耐热及耐光性。
- 低雾化性。

应用说明:

以削匀蓝革重计, 建议用量为3%-6%。



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com