

Tannin™ Has It.

LIONCRYL AR-48-N

tannincorp.com

COMPOSICIÓN

Una resina acrílica polimérica

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido amarillo claro
Actividad	29-31%
Carga	Aniónico
Densidad (Lb/Gal)	8.2 (±0.2)
pH (10% Solución)	5.5-6.5
Estabilidad al almacenamiento	De un año a temperatura ambiente, temperatura óptima de almacenaje entre 15°C y 30°C.
Congelación/Descongelación	No sensible al congelamiento, de congelarse calentar de 25°C a 30°C, mezclar bien para tener una mezcla homogénea.
Solidez a la luz	Buena
Estabilidad a los electrolitos	Buena
Emulsión Mezcle antes de usarle.	Mezcle ante de usarse. Facilmente soluble en agua caliente. Emulsión de 1:4 a 40°C hasta 60°C.

PROPIEDADES IMPORTANTES

LIONCRYL AR-48-N es un acrílico sintético excelente para todo uso de pieles en donde se requiere una redondez en la flor. Las pieles producidas usando **LIONCRYL AR-48-N** contienen una excelente suavidad con una baja densidad y un tacto esponjoso. La variedad del producto es excelente para uso de todo tipo de pieles tamboreadas y pieles suaves.

- Tacto lleno y redondo
- Excelente suavidad con baja densidad
- Excelente para pieles tamboreadas en seco
- Buena estabilidad al pH
- Excelente resistencia al calor y la luz
- Bajo Fogging

APLICACIONES

El uso recomendado es de 4% a 6% sobre peso rebajado.



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: +1.978.532.4010
Fax: +1.978.532.5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
teléfono: +52.477.770.9499
tanninmex@terra.com.mx