

Tannin™ Has It.

LIONFILL WS

tannincorp.com

LIONFILL WS

产品成分:

Lionfill WS是一支易被吸收的液体蛋白填料。

技术指标:

| | |
|-------------|--|
| 外观 | 棕色液体/膏状 |
| 有效物含量 | 65% (±2) |
| 电荷 | 阴离子 |
| 密度 (磅/加仑) | 8.0 (±0.2) |
| pH (10% 溶液) | 7.5-8.5 |
| 储存稳定性 | 室温下, 1年 最佳储存温度为15°C-30°C |
| 凝固/融化稳定性 | 对低温不敏感。 若发生凝固, 使用前加热到25°C -30°C, 并充分混合至均匀。 |
| 耐光性 | 优异 |
| 耐电解质性能 | 好 |
| 乳化性 | 使用前乳化。 易溶于热水。 40°C-60°C时, 与水以1: 4进行 乳化。 |

主要性能:

Lionfill WS是一支蛋白填料, 对皮身空松部位具有优异的填充作用, 不会过于坚实。加入Lionfill WS后, 也可提高染色效果以及其它复鞣材料的效果 (如染色、防水、复鞣及加脂效果)。

- 对纤维空松部位具有优异的选择填充作用。
- 填充效果优异, 且保持整体柔软度。
- 大力推荐用于汽车革。
- 摔软效果优异。
- 赋予皮革优异的涂饰性能。
- 优异的耐热及耐光性。

应用说明:

以削匀蓝革重计, 建议用量为4%-8%。



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com