

Tannin™ Has It.

LIONPROOF 338

tannincorp.com

LIONPROOF 338

成分概述

一款基于碳6化合物的强疏水疏油材料。

技术规格

外观	乳白色乳液
电荷	非离子/阴离子
pH (10% 溶液)	2.5 - 6.0
固含量	18.5 - 19.5%

性能特点

应用于所有纤维上具有高性能，特别是用于合成革和真皮革。在多数基材上，可以同碳8疏水疏油相比较。

应用说明

水场按浴液的6-8%

涂饰时，25%的本品溶液，每平方英尺喷涂量4-6克。

皮革使用后66°C干燥。所有的含氟聚合物在大批量使用前，需要测试与后加的涂饰材料的相容性和性能表现。

优异的疏水/醇和疏油性能。不含全氟辛酸铵。



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com