

# Tannin™ Has It.

## LIONPROOF SR-60

tannincorp.com

### 成分概述:

用于防水体系的二氧化硅乳液。为达到最佳效果，应用后应与金属盐进行固化。

### 理化指标:

外观	白色液体/膏状物
活性含量	55% – 65%
离子性	阴离子
密度 (磅/加仑)	7.5 – 8.5
pH 值(10% 水溶液)	7.0 – 9.0
贮存稳定性	室温贮存1年。最佳储存温度15°C - 30°C。
冻融稳定性	对冻结敏感。请勿贮存于 5°C 以下。
耐光性	良好
电解质稳定性	良好
乳化性	使用前混合均匀。易溶于热水。 与热水 1:1混合均匀。 1:4乳化 30°C - 60°C

### 性能特点:

Lionproof SR-60一般用于防水体系，与其它疏水产品结合给予抗水性并提升防水曲折性能。

- 铬鞣皮的防水乳化。
- 通过较高防水曲折试验。
- 促进低吸水。
- 可用于染色革或白色革。
- 用作顶层油以增加皮革表面抗水性。

### 应用:

推荐用量: 2%-4%      基于蓝色削里革重



Tannin Corporation  
65 Walnut Street  
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010  
Fax: +1 978 532-5536  
sales@tannincorp.com