

Tannin™ Has It.

LIONPROOF SR-60

tannincorp.com

COMPOSICIÓN

Una emulsión basada en silicona para sistemas hidrofugados. Para mejores resultados fijar con una sal metálica después de su aplicación

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido/pasta blanca
Actividad	55%-65%
Carga	Aniónico
Densidad (Lb/Gal)	7.5-8.5
pH (10 % solución)	7.0-9.0
Estabilidad de almacenamiento	De un año a temperatura ambiente, temperatura óptima de almacenaje entre 15°C y 30°C.
Congelamiento/ Descongelamiento	Sensible al congelamiento. No almacenar debajo de 5°C.
Resistencia a la luz	Buena
Estabilidad a los electrolitos	Buena
Emulsión	Mezcle ante de usarse. Fácilmente soluble en agua caliente. Mezclar a 1:1 en agua caliente hasta que este homogénea. Emulsionar de 1:4 a 30°C hasta 60°C.

PROPIEDADES IMPORTANTES

LIONPROOF SR-60 se utiliza normalmente en los sistemas hidrofugados con otros productos hidrofugados para dar resistencia al agua e incrementar flexiones Measer.

- Engrasante hidrofugante para pieles curtidas al cromo
- Se obtiene altos valores de flexiones Maeser
- Promueve baja absorción de agua
- Se puede usar en pieles teñidas o blancas
- Se utiliza como aceite top para aumentar las resistencia al agua

PROPIEDADES IMPORTANTES

Uso recomendado es de 2% a 4% sobre peso rebajado



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: +1.978.532.4010
Fax: +1.978.532.5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
teléfono: +52.477.770.9499
tanninmex@terra.com.mx