

# Tannin™ Has It.

## LIONPROOF SW

tannincorp.com

### Lionproof SW

#### 成分概述

硅树脂 / 聚合物乳液与蜡的共混物，用于制作防水油蜡变色革。为获得最佳效果，应与金属盐固化。

#### 技术规格

外观	白色液体/膏状物
活性	60 – 70%
电荷性	阴离子
密度 (磅/加仑)	7.5 – 8.5
pH (10% 溶液)	8.0 – 9.0
贮存稳定性	室温保存1年 最佳储存温度15°C - 30°C
冻融稳定性	对冻结敏感 勿贮存于5°C以下
耐光性	良好
电解液稳定性	良好
乳化性	使用前搅匀。易溶于热水， 混合比例 1: 1 与热水混合直至均匀 乳化比例1: 4 温度 30°C - 60°C

#### 性能特点

**Lionproof SW**是单独防水体系产品，优异的疏水性，赋予皮革 柔软性和防水性，防水曲折试验 > 60,000。

- 防水加脂剂用于铬鞣革。
- 达到极高的防水曲折试验。
- 低吸水性。
- 用于制作防水变色革。

#### 应用说明

推荐用量：8%-16%，蓝湿革重计。



Tannin Corporation  
65 Walnut Street  
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010  
Fax: +1 978 532-5536  
sales@tannincorp.com