

tannincorp.com

LIONSOFT PL-35-D

产品成分:

天然亚硫酸化油与软化聚合物的混合物，可以深层软化和渗透皮革。

技术指标:

外观	琥珀色液体
有效物含量	65% (±2)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.0 (±0.2)
pH (10% 溶液)	7.0-9.0
储存稳定性	室温下, 1年 最佳储存温度为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对低温不敏感 若发生凝固, 使用前加热到25°C -30°C, 并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐电解质性能	好

主要性能:

LIONSOFT PL-35-D 通常用于生产柔软的皮革，例如汽车座椅革、服装革以及鞋面革。优异的渗透油以及用于软化的联合产品。

- 优异的抗热性及抗光性。
- 低雾化值。
- 优异的柔软性。
- 粒面紧实。

应用说明:

以削匀蓝革重计，建议用量为4%-16%



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com