

Tannin™ Has It.

LIONWAX RX-60

tannincorp.com

COMPOSICIÓN

Un componente claro basado en ceras de petróleo y grasas que puede ser usado en cueros hidrofugados.

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------------|---|
| Apariencia | Cera amarilla/parda |
| Actividad | 100% |
| Punto de derretido | 40-50 °C |
| Carga | No carga |
| Densidad (Lb. /Gal) | 6.8 (±0.2) |
| Solubilidad | Insoluble en agua |
| Estabilidad al almacenamiento | De un año a temperatura ambiente, temperatura optima de almacenaje entre 15°C y 30°C. |
| Congelación/Descongelación | No sensible al congelamiento. |
| Solidez a la luz | Buena |
| Emulsificación | Insoluble en agua. |

PROPIEDADES IMPORTANTES

LIONWAX RX-60 es un componente que puede ser aplicado para pieles hidrofugadas o no hidrofugadas para hacer pieles tipo stuffed o semi-stuffed o pull-up en Road Coater con temperatura.

- Propiedades buenas de llenura y firmeza
- Mantiene resistencia a la absorción en agua estática
- Excelente efectos Pull-Up
- Colores limpios, brillantes y nivelados

APLICACIONES

8 a 16 gr/sq ft a 60-80°C en Roll Coater con temperatura.



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: +1.978.532.4010
Fax: +1.978.532.5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
teléfono: +52.477.770.9499
tanninmex@terra.com.mx