



MARDEN-WILD CORPORATION

MARDOL 1579

产品成分:

一支天然成品油与溶剂的混合物，使涂油革更丰满。

技术指标:

外观	深琥珀色液体
有效物含量	100%
电荷	中性
密度 (磅/加仑)	7.8 (±0.2)
储存稳定性	室温下一年 最佳储存温度范围为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对于低温不敏感
乳化性	不溶于水

主要性能:

Mardol 1579是一支制作涂油革的混合物，它可以促进好的涂油反差。

- 优异的涂油效果
- 丰富的感觉
- 兼容其它涂油
- 与蜡一同使用于变色革

应用说明:

- 8 – 16 gms/sq ft @ 50-60°C 加热辊涂

[tannincorp.com](http://tannincorp.com)

 **Tannin**<sup>TM</sup>  
CORPORATION



Tannin Corporation  
65 Walnut Street  
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010  
Fax: +1 978 532-5536  
sales@tannincorp.com