



产品成分:

一支基于海洋和合成油品的高硫酸化油

技术指标:

外观	深琥珀色液体
有效物含量	70% (±2)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.2 (±0.2)
PH (10%溶液)	6.0-8.0
储存稳定性	室温下一年 最佳储存温度范围为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对于低温不敏感 若发生凝固, 使用前加热到25°C-30°C, 并充分混合至均匀
耐光性	好
耐电解质性能	好
乳化性	使用前乳化 易溶于温水 50°C-60°C时, 与水以1: 4进行乳化

主要性能:

Mardol 20是一支很好的油用于制造柔软蓬松的轻皮革。其是一种良好的用于制作高中和的卵石砂岩辅助产品。皮革带有柔软干燥的感觉并含有低轻物质。

- 赋予成革软度及低密度
- 优异的纤维润滑作用
- 尤其适用于摔软革
- 研磨圆配方非常均匀

应用说明:

以削匀蓝革重计, 建议用量为4%-8%

tannincorp.com



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com