



产品成分：

中度氧化的重亚硫酸化牛蹄油。

技术指标：

外观	黄色液体
有效物含量	65% (±2)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.0 (±0.2)
PH (10%溶液)	6.0-8.0
储存稳定性	室温下一年 最佳储存温度范围为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对于低温不敏感 若发生凝固，使用前加热到25°C-35°C， 并充分混合至均匀
耐光性	好
耐热性	很好
耐电解质性能	好

主要性能：

Mardol BN-365通常用于制作软革，如家具革、服装革、包革、纳帕革、以及鞋面革。

- 优异的渗透油，可配合其它加脂剂一同使用。
- 良好的稳定性，铬复鞣及硬水环境下都稳定。
- 赋予成革优异的抗张强度。
- 有助于提高其它加脂剂的渗透及柔软效果。
- 优异的填充性，手感柔软、紧实。
- 优异的填充性使得皮革丰满圆润。

应用说明：

以削匀蓝革重计，建议用量为2%-12%

tannincorp.com



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com