



MARDEN-WILD CORPORATION

MARDOL BN-365

COMPOSICIÓN

Un aceite de pata de buey bisulfitado.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido amarillo
Actividad	65% (± 2)
Carga	Aniónico
Densidad (Lb/Gal)	8.0 (± 0.2)
pH (10% Solucion)	6.0-8.0
Estabilidad al almacenamiento	De un año a temperatura ambiente, almacenaje óptimo 15°C y 30°C.
Congelamiento/ Descongelamiento	No sensible al congelamiento. De congelarse, calentar a 25°C hasta 35°C. Mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea.
Solidez a la luz	Buena
Solidez al calor	Muy buena
Estabilidad a los electrolitos	Muy buena

PROPIEDADES IMPORTANTES

MARDOL BS-365 se usa normalmente para pieles suaves como vestimenta, marroquinería, napa y zapato.

- Excelente engrasante penetrante y como co-producto con otros engrasantes
- Buena estabilidad al recurtido al cromo y a la agua dura
- Imparte una excelente resistencia a la tensión
- Ayuda a la penetración y suavidad de otros engrasantes
- Excelente propiedad de llenura, suavidad y con un tacto firme

APLICACIONES

Uso recomendado de 2% a 12%.

tannincorp.com



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: +1.978.532.4010
Fax: +1.978.532.5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
teléfono: +52.477.770.9499
tanninmex@terra.com.mx