



MARDEN-WILD CORPORATION

MARDOL DC-25

产品成分:

一支中度硫酸化鱼油。

技术指标:

外观	深琥珀色液体
有效物含量	75% (±2)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.2 (±0.2)
PH (10%溶液)	6.0-8.0
储存稳定性	室温下一年 最佳储存温度范围为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对于低温不敏感 若发生凝固, 使用前加热到25°C-30°C, 并充分混合至均匀
耐光性	良好
耐电解质性能	良好
乳化性	使用前乳化 易溶于温水 50°C-60°C时, 与水以1: 4进行乳化

主要性能:

Mardol DC-25通常作为配套产品用于生产鞋面革及植物鞣革。

- 赋予成革软度及紧实的粒面
- 优异的纤维润滑作用及撕裂强度
- 使用于植物鞣革效果优异

应用说明:

以削匀蓝革重计, 建议用量为4%-8%

[tannincorp.com](http://tannincorp.com)



Tannin Corporation  
65 Walnut Street  
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010  
Fax: +1 978 532-5536  
sales@tannincorp.com