



MARDEN-WILD CORPORATION

MARDOL RCO-24

一支天然成品油，使涂油革更饱满。

技术指标：

外观	深琥珀色液体
有效物含量	100%
电荷	中性
密度（磅/加仑）	7.8（±0.2）
储存稳定性	室温下一年 最佳储存温度范围为15℃-30℃
凝固/融化稳定性	对于低温不敏感
乳化性	不溶于水

主要性能：

Mardol RCO-24是一支混合物用于制作涂油革。形成优异的涂油反差效果。

- 优异的涂油效果
- 饱满的效果
- 不会影响抗水性的特性
- 与其他涂油相容
- 使用OMS或OS操作系统加速渗透
- 与蜡一同使用于变色革

应用说明：

- 8 – 16 gms/sq ft @ 50-60℃加热辊涂

tannincorp.com



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com