

# Tannin™ Has It.

## PUREX 50-ND

tannincorp.com

### PUREX 50-ND

#### 成分概述

以蛋白质为基础的混合物填料。

#### 技术规格

外观	米黄色粉末
活性含量	100%
电荷	阴离子
pH (10% 溶液)	4.0 - 6.0
贮存稳定性	室温保存1年 最佳储存温度15°C - 30°C
冻融稳定性	对冻结不敏感 解冻后加热至25°C - 30°C□拌均匀。
耐光性	优良

#### 性能特点

**PUREX 50-ND** 是一款混合物填料，赋予皮革圆润饱满紧致的裁断面。客户工  
因**PUREX 50-ND** 易于填充腹胛部，并提升整体的裁断面且不影响染色。

通常**PUREX 50-ND**在同浴的加脂剂前提前10-20分钟加入。如需要额外填充，  
后加一小部分本品同浴。

- \* 填充紧致粒面和腹胛部。
- \* 改善裂面。
- \* 良好的抛光性。
- \* 大用量时皮革紧实。
- \* 良好的染色性和一致性。



Tannin Corporation  
65 Walnut Street  
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010  
Fax: +1 978 532-5536  
sales@tannincorp.com