

tannincorp.com

Softoil 140

成分概述

一款中度磺化鱼油。

技术规格

外观	琥珀色液体
活性含量	84% (± 2)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.2 (± 0.2)
pH (10% 溶液)	6.0 - 8.0
贮存稳定性	室温保存1年, 最佳储存温度15°C - 30°C。
冻融稳定性	对冻结不敏感。解冻后加热至25°C - 30°C搅拌均匀。
耐光性	良好
电解质稳定性	优良
乳化性	使用前搅拌 易溶于热水 乳化比例1: 4 温度 50°C - 60°C。

性能特点

Softoil 140通常用于制作柔软革如座垫革、服装革以及摔软鞋面革。

- * 一款渗透性优异的油以及与其它加脂剂复配作用好。
- * 铬复鞣及硬水质介质中应用仍具优异的稳定性。
- * 赋予优秀的抗张强度。
- * 有助于其它加脂剂的渗透和软化。

应用说明

推荐用量: 2% - 14%按蓝色削匀革重计。



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com