

Tannin™ Has It.

SOFTOIL S-271

tannincorp.com

Softoil S-271

成分概述

一款与性能极佳的渗透润湿剂复配并添加了磷脂的中度磺化鱼油。

技术规格

| | |
|-------------|--|
| 外观 | 琥珀色液体 |
| 活性 | 59% (± 2) |
| 电荷 | 阴离子 |
| 密度 (磅/加仑) | 8.2 (± 0.2) |
| pH (10% 溶液) | 6.0 – 8.0 |
| 贮存稳定性 | 室温保存1年，最佳储存温度15°C-30°C。 |
| 冻融稳定性 | 对冻结不敏感。解冻后加热至25°C - 30°C搅拌均匀。 |
| 耐光性 | 良好 |
| 电解质稳定性 | 优秀 |
| 乳化性 | 使用前搅拌 易溶于热水 乳化比例1: 4 温度 50°C - 60°C。 |

性能特点

Softoil S-271 通常用于软革如座垫革、服装革以及摔软鞋面革。

- * 一款渗透性优异的油，与其它加脂剂复配作用好。
- * 铬复鞣及硬水质介质中应用仍具优异的稳定性。
- * 赋予皮革优秀的抗张强度。
- * 有助于渗透和软化其它加脂剂。
- * 低雾化。

应用说明

建议用量：2%-14%，蓝色削匀革重计。



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com